FICHE TECHNIQUE

Version : 01/2016

SECUONE FLASHING – 45 CM

Généralités

SecuOne flashing est un matériau stratifié qui se compose d'un adhésif /agent d'étanchéité ainsi que d'une membrane en EPDM non vulcanisé. L'adhésif /agent d'étanchéité se présente sous la forme brevetée d'une bande vulcanisée, noire et sensible en permanence à la pression. Cette bande à base de butyle est conçue pour diverses membranes de couverture monocouches.
SecuOne flashing est proposé en rouleaux standard de 45cm de large. L'épaisseur standard de la membrane en EPDM s'élève à 1,1mm. L'épaisseur nominale de l'adhésif s'élève à 0,45mm. D'autres largeurs et épaisseurs (adhésif et membrane) sont également disponibles sur commande spéciale. Les produits sont tous livrés sur une bande de protection résistante à la traction et spécialement conçue à cette fin.

Avantages Du Produit

- Technologie et durabilité éprouvées
- Installation simple et rapide – génératrice de gains de temps
- Produit exempt de substances organiques – substances solides à 100%
- Résistance très élevée à la traction, à l'arrachement et au cisaillement
- Résistance exceptionnelle à la prolifération végétale dans une plage étendue de températures
- Application envisageable à des températures extrêmes (-26 à + 80°C)
- Résistance supérieure à des températures extrêmes
- Résistance exceptionnelle à la chaleur, à l'eau et aux produits chimiques.

Conseils d'utilisation

SecuOne flashing s'utilise dans le cadre d'applications à caractère général nécessitant la réalisation de solins. Exemples : couvertures de toit en saillie, travaux d'ornement, réparation de couvertures qui fuient et aménagement d'une étanchéité renforcée. SecuOne flashing est spécialement conçu pour être utilisé avec des membranes monocouches en EPDM. Toutefois, ce produit adhère fortement à la plupart des membranes de couverture ainsi qu'à d'autres matériaux de construction, y compris aux matériaux suivants : métaux peints et non peints, pierre, céramique, bois, caoutchouc, vinyle et béton.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES CARACTÉRISTIQUES À 25 °C*	
Base	Caoutchouc butyle
Teinte	Noir
Résistance à la traction en psi	100
Élasticité en %	1,200
Température de fragilisation en °C	Inférieure à -45°C
Vieillissement thermique à 115 °C	Absence d'altération perceptible de l'aspect extérieur au bout de 180 heures

* Valeurs caractéristiques : déterminées à partir de matériaux testés dans notre laboratoire, mais fluctuant d'un échantillon à l'autre. Les valeurs caractéristiques ne peuvent être interprétées comme résultant de l'analyse garantie d'un lot spécifique ou d'articles normalisés.
2007

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com