

## TECHNISCHE FICHE

Versie: 04/2016

### SecuOne Polyback Tape

#### 1. Materiaalomschrijving

SecuOne Polyback Tape is een dubbelzijdig zelfklevende tape voor het maken van aansluitingen met een naakte EPDM slabbe.

SecuOne Polyback Tape 15 cm wordt gebruikt voor mechanisch bevestigde membranen.

#### 2. Producteigenschappen

SecuOne Polyback Tape	7,5 cm x 30,5 m	15 cm x 30,5 m
Basis	synthetische rubber	synthetische rubber
Breedte	7,5 cm	15 cm
Dikte	0,75 mm	0,75 mm
Rollengte	30,5 m	30,5 m
Gewicht	3 kg / rol	6 kg / rol
Houdbaarheid	1 jaar	1 jaar
Kleur	zwart	zwart

#### 3. Stockage

##### In het magazijn:

- Stockeer de rollen op een droge plaats.
- Indien de SecuOne Polyback Tape onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

##### Op het dak:

- Bewaar de SecuOne Polyback Tape op het dak in de schaduw.
- Hou de SecuOne Polyback Tape weg van warmte ( T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

#### 4. Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered Membrane Cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

## 5. Verwerking

- Breng SecuOne Polyback Primer aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de SecuOne Polyback Primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de SecuOne Polyback Primer drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de SecuOne Polyback Tape, verwijder de Polyback beschermingsfolie en rol de SecuOne Polyback Tape dwars aan met een aandrukrol.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van I.R.S-Btech en gebruik steeds de toebehoren uit het SecuOne gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C

## 6. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van SecuOne Polyback Tape.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.